

COLOUR FLOORS TINT



REINIGING VAN
GEREEDSCHAP

WATER

GECONCENTREERD

MOET WORDEN
VERDUND

RENDEMENT

1L = +/- 15M² PER LAAG

0% NMP
NEP

Kenmerken - toepassingen

- Resultaat **zonder naden**, zelfs op grote oppervlakken dankzij een lange open tijd.
- **Snel en gemakkelijk aan te brengen** met de rol en afdrogen met de monoborstel.
- Voor **een duurzame en grondige kleuring** van verschillende soorten binnenhout dankzij intense kleuren. Niet gebruiken op tanninerijk hout.
- Overschilderbaar met **solvent- of watergedragen parketvernissen**.

Kenmerken

Uitzicht van het product in de pot	Vloeibaar
Fysieke droging	Door verdamping van het water

Fysisch-chemische eigenschappen

Dichtheid bij 20 °C	1,00 +/- 0,05
pH	7 +/- 0,5

Droging

Stofvrij houden	30 minuten - 1 uur
Overschilderbaar	2-3 uur met PRIM'SO 24 uur met watergedragen afwerking

Aanbrengen

De ondergrond voorbereiden

Bij een recent gelijmde parketvloer wacht u om te schuren en de afwerking aan te brengen tot de lijm volledig is gehard.

- **Op oude parketvloeren:** schuur de parketvloer 3 keer 'blank' (tot de lak is verdwenen) volgens de regels van de kunst. Schuur de vloer een eerste keer met een grove korrel (16 tot 60). Indien nodig behandelt u aangetast hout met PLASTOR Behandeling parket en dicht u voegen, spleten of scheuren met PLASTOR Voegbindmiddel of PLASTOR Houtpasta. Schuur vervolgens met middelmatige korrel (80-100) en eindig met een fijne korrel (100 of 150).
- **Bij nieuwe ruwe parketvloeren volstaat schuren met een fijne korrel.** Verwijder altijd grondig alle stof op de vloer, de muren en de plinten voor u het product aanbrengt. **De schuurkwaliteit is van essentieel belang voor een perfect resultaat, in het bijzonder bij donkere kleurschakeringen.**

Colour Floors Tint aanbrengen

Gereedschap:

Gebruik een lakroller met korte haren van 4/5 mm die niet pluist. De spalterkwast moet geschikt zijn om watergedragen producten aan te brengen.

Met het oog op een optimaal resultaat, vóór het eerste gebruik:

- **van de rol:** de rol goed afborstelen om zwevende vezels te verwijderen, onderdompelen in water en goed uitwringen.
- **van de spalterkwast:** de spalterkwast goed afborstelen om losgekomen haartjes te verwijderen.

Gebruik enkel droog of perfect uitgewrongen materiaal.

Aanbrengingsvoorwaarden:

Conform de geldende beroepsregels brengt u Colour Floors Tint WIT enkel aan:

- bij een bodemtemperatuur tussen 8 °C en 25 °C.
 - op een schone, droge (vochtigheid <10 %) en ontvette ondergrond (zonder vette stoffen zoals afscheiding, was, silicone, enz.) en vrij van loog, vuil, schuurstof of andere zure resten.
 - als er geen luchtstroom in de ruimte is.
1. Colour Floors Tint is gebruiksklaar. **Goed schudden vóór gebruik. Klop op de onderkant van de bus om zeker te zijn dat er zich geen bezinsel onderaan de fles bevindt.**
 2. Als u het product aanbrengt, begint u aan de buitenkant van de ruimte. Gebruik een spalterkwast en werk in de richting van de parketstroken bij een Engelse parketvloer. **Niet afdrogen.** Verspreid vervolgens het product met een niet-pluizende rol in een fijne laag over het volledige oppervlak. Zorg ervoor dat de rol altijd voldoende product bevat.
 3. Laat 2 minuten indringen en droog af:
 - met een monoborstel, uitgerust met een **witte pad tot de padkringen volledig zijn verdwenen**.
 - of met niet-pluizende katoenen doeken: droog eerst in kringen en vervolgens in de richting van de parketstroken. Zodra een katoenen doek is verzadigd, neemt u een andere.
 4. Ten slotte droogt u met een katoenen doek langs de plinten. Als de randen lichter zouden kleuren, droogt u deze opnieuw. Drenk hiervoor de doek lichtjes in Colour Floors Tint. Laat 2 uur drogen.
 5. Breng vervolgens 1 laag Universele grondlaag PRIM'SO rechtstreeks aan op de niet-geschuurde droge kleur. Laat de Universele grondlaag PRIM'SO minstens 45 minuten drogen. Schuur de Universele grondlaag PRIM'SO niet af. Breng vervolgens het PLASTOR parketvernis van uw keuze aan. Schuur daarna de eerste laag parketvernis af vóór u de 2e laag aanbrengt.

Voor grote oppervlakken

- In geval van grote oppervlakken werkt u in zones (aanbrengen, drogen...). Zorg ervoor dat u de overgangen goed 'opnieuw bevochtigt'.
- **Wacht niet langer dan 1/4 uur om aan de volgende zone te beginnen.**
- Volg hetzelfde ritme van de zones in de ruimte als u het product op de randen van de plinten aanbrengt.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

- Breng het product in een **fijne laag** aan: een te dikke laag is niet handig omdat de kleur zijn intensiteit verliest.
- Enkel gebruiken op **ruw hout**. Niet gebruiken op reeds verniste, geboende, geoliede of gekleurde parketvloeren.
- Beschermlagen (PRIMO-T, PATRIM of PUR-T) hebben een invloed op de intensiteit en de diepte van de kleur.
- Voer altijd eerst een test uit op een zone van 1 m² om het eindresultaat te beoordelen: hout + Colour Floors Tint + afwerking.
- De **schuurkwaliteit is van essentieel belang voor een perfect resultaat**, in het bijzonder bij donkere kleurschakeringen.

Bedekken met PUR-T

Een watergedragen afwerking is mogelijk. In dit geval:

- 1** De intensiteit en de diepte van de kleur zal verschillen van de kleur die met PRIMO-T of PATRIM wordt verkregen: voer een test uit om het resultaat te beoordelen.
- 2** In geval van tanninerijk hout bestaat het **risico op opstijgende tannines** en bijgevolg op kleurveranderingen. Voer altijd eerst een test uit om het eindresultaat te beoordelen.
- 3** De kleurschakering zal iets minder intens zijn (licht inweken). Enkel de rol neemt de kleur aan als de droogtijd van 24 uur niet wordt nageleefd. Er zijn geen kleurschakeringen op de parketvloer. **Om inweken te beperken, raden we aan om minstens 24 uur te wachten om de afwerking aan te brengen.**
- 4** Bescherm laag aanbrengen:
 - 3 lagen PUR-T parketverniss
 - of 1 laag watergedragen primer van PLASTOR (PRIM'H2O, INVISIBLE EFFECT of WARME KLEUR) + 2 lagen parketverniss PUR-T of UV-Time.

In beide gevallen wordt enkel de 2e laag afgeschuurd (korrel 150 of 180). De eerste 2 lagen moeten in minder dan 12 uur tussen de lagen worden aangebracht.
- 5** Vernisdruppels die lange tijd op de parketvloer blijven liggen, kunnen de kleur doen inweken: zorg er bij het aanbrengen voor dat u **het parketverniss onmiddellijk uitstrijkt en geen plassen, druppels of dergelijke achterlaat**.

- Randen van de plinten: niet loodrecht op de richting van de parketstroken aanbrengen. Als u eerst de randen afdroogt vóór u het product in het midden van de ruimte aanbrengt, kunnen er zichtbare verschillen optreden.
- **Schuur Colour Floors Tint niet af.**
- Dit product is niet laagvormend en beschermt het hout niet en moet dus worden bedekt met een volledige afwerking.
- **Bij heel absorberend of moeilijk hout (beuk)** voert u eerst een test uit om de homogeniteit van het oppervlak te controleren en werkt u nooit in 'plassen'.
- **Bij afgekante of oude parketvloeren** moet u erop letten dat u de afkantingen afdroogt om esthetische wanorde te vermijden.
- De kleuren kunnen onder invloed van uv-stralen met de tijd evolueren. Om dit fenomeen te beperken, kunt u 2 % uv-absorbeerder in de afwerking mengen.
- **Het gebruik van olie wordt afgeraden.** In elk geval is Hardwaxolie DECOPROTECT een optie. In dit geval **moet de geoliede parketvloer absoluut heel regelmatig** worden onderhouden om geen kleurverschil te verkrijgen: risico op onherstelbare sporen en/of inweken.
- Als u de vloer wilt boenen, blokkeert u Colour Floors Tint met Hechtingsversterkter zonder te schuren vóór u de was aanbrengt.

De kleur aanpassen

- Alle Colour Floors Tinten kunnen onderling worden gemengd.
- Om de intensiteit van de kleurschakering te verminderen, voegt u water (maximaal 20 %) toe.
- Verdun Colour Floors Tint Wit altijd volgens de richtlijnen op de verpakking vóór u het product mengt met andere kleuren van Colour Floors Tint.

Reiniging van gereedschap

Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met zuiver water en hang het daarna op. Leg het gereedschap niet neer.

Verpakkingen

Dit product is beschikbaar in flessen van 1 liter en 2,5 liter voor bepaalde kleuren.

Verwijdering van afval

Giet het product niet weg in goten, water of de grond. Laat het drogen. Breng lege verpakkingen en vloeibare of droge resten naar een inzamelcentrum voor afval. Deze moeten altijd in overeenstemming met de geldende plaatselijke/nationale voorschriften worden geëlimineerd.

Opslag

Sluit de bussen na elk gebruik goed af.
STEL DE BUSSEN NIET BLOOT AAN VORST.

Bewaren

Bewaartermijn van ongeopende producten: 1 jaar in de originele gesloten verpakking.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Respecteer altijd de richtlijnen van de technische fiches van de gebruikte producten, de DTU's (Franse standaarddocumenten), de normen, de beroepsregels en de nationale voorschriften die van kracht zijn op het moment dat de werken worden uitgevoerd.

Alle informatie voor een veilig gebruik, opslag en vernietiging wordt op een gedetailleerde manier beschreven op de veiligheidsinformatiebladen (VIB) op www.quickfds.com

Beschikbare kleuren



Certificaties

0 % NMP – 0 % NEP



NMP heeft een toxisch effect op de voortplantingsorganen, wat een risico voor de foetus impliceert wanneer de huid van de zwangere vrouw in contact komt met NMP in vloeibare toestand.

De leveranciers van NEP voeren nog altijd tests uit op het materiaal en kunnen geen bindende conclusies formuleren met betrekking tot de definitieve toxische eigenschappen.

ISO 9001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR werd ISO 9001 gecertificeerd (versie 2000)



100 % traceerbaarheid en kwaliteitscontrole van de productie.

De klant wordt bij het ontwerp van de producten betrokken met het oog op een continue verbetering, gericht op een maximale klanttevredenheid.

RECYCLEBARE VERPAKKINGEN



De verpakking is van recyclebaar staal gemaakt.



De verpakking is van recyclebaar plastic gemaakt.

ISO 14001 CERTIFICATIE

De productiesite van PLASTOR heeft een internationaal ISO 14001 certificaat.



Dit impliceert een volwaardige ecologische benadering: naleving van de reglementering, invoering van risicopreventieplannen in verband met verontreiniging, verbeteringsplannen, toezicht op de effecten van afval op het milieu, sortering en valorisatie van het afval enz.

PLASTOR - V33 GROEP • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS (FRANKRIJK)
Tel.: 0033 3 84 35 28 77 - Fax: 0033 3 84 44 63 18 - www.plastor.com

Voor aanvullende technische inlichtingen

- Telefonisch: de technische dienst van PLASTOR beantwoordt al uw vragen van maandag tot donderdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00 u en op vrijdag van 09.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00 u op het nummer (0032) 16/62.92.92.
- Per fax: (0032) 16/62.19.70.
- Per post (Benelux): PLASTOR – Technische Dienst – Ambachtenstraat 11b - 3210 Lubbeek (België)

Het doel van deze gebruiksaanwijzing is u te informeren. De inlichtingen die u hierin vindt, zijn gebaseerd op onze kennis en onze huidige ervaring, afhankelijk van de gebruiksomstandigheden conform de normen of het DTU dat van kracht is. Wegens het grote aantal factoren die het gebruik van onze producten kunnen beïnvloeden, ontslaat deze gebruiksaanwijzing de gebruiker niet van zijn verantwoordelijkheid op basis van zijn eigen ervaringen. Onze aanwijzingen vormen geen basis voor een juridische garantie.

Deze technische fiche annuleert en vervangt elke vorige gebruiksaanwijzing voor hetzelfde product. Controleer bij de technische dienst of u over de recentste versie van de technische fiche beschikt.