



DECAPANT SEC

UTILISATION

PRÊT A L'EMPLOI

TEMPS D'ACTION

5 à 10 minutes

0% NMP
NEP

CONDITIONNEMENT

1l - 5L - 20L

RENDEMENT

4 à 5m² par couche

caractéristiques - destinations

- **Elimine tous les revêtements** : lasures, peintures, vernis, crépis, colles (à un seul composant)...
- **Sans rinçage** : idéal sur les supports bois, convient sur les autres matériaux (sauf plastiques).
- **Action ultra-rapide** : décape en 5 minutes et permet l'application d'une finition dans les meilleures conditions.

propriétés physico-chimiques

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

pH	neutre
Viscosité	liquide

mise en œuvre

Produit prêt à l'emploi. Bien agiter avant emploi et mettre des gants.

Conditions d'application :

N'appliquer le Décapant sec que par une température comprise entre 5° c et 35° C. Ne pas appliquer par temps de pluie, ni en présence de courant d'air.

- 1 Appliquer de préférence sur un support à l'horizontale.
- 2 Le Décapant sec PLASTOR s'applique au pinceau en couche épaisse et régulière.
- 3 Laisser agir 5 à 10 minutes sur lasure ancienne, 10 à 15 minutes sur peintures. Sur des couches très anciennes ou très épaisses, griffer les couches afin de faciliter la pénétration du décapant.
- 4 Le revêtement ramolli s'élimine avec une spatule ou un grattoir. Utiliser une brosse nylon dur pour les zones difficiles à atteindre : moulures et reliefs. Les résidus sont secs après quelques instants, les éliminer à la brosse à poils durs. IL EST INUTILE DE RINCER.
Pour les revêtements très résistants ou épais, il est parfois nécessaire de renouveler l'opération.

Laisser sécher 1 heure avant l'application d'une finition.

Refermer hermétiquement après utilisation.

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec de l'eau.

élimination des déchets

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Déposer les conditionnements vides et les résidus liquides ou secs dans une déchetterie. L'élimination devra toujours être effectuée conformément aux directives locales / nationales en vigueur.

stockage

Bien reboucher la boîte après chaque utilisation.

précautions d'usage

Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les DTU, normes, règles professionnelles et réglementations nationales en vigueur à la date d'exécution des travaux.

L'information complète pour la sécurité d'emploi, de stockage et de destruction est détaillée sur les Fiches de Données Sécurité (FDS) disponibles sur www.quickfds.com

La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.

certifications

0% NMP – 0% NEP



- la NMP a un effet toxique sur l'appareil reproducteur, ce qui implique un risque pour le fœtus lorsque la femme enceinte a un contact cutané avec de la NMP à l'état liquide
- Les fournisseurs de NEP aujourd'hui continuent les tests sur cette matière et ne s'engagent pas sur des conclusions toxiques définitives

Consulter nos fiches de données de sécurité.

CERTIFICATION ISO 9001



Le site de production PLASTOR est certifié ISO 9001 version 2000

Traçabilité et contrôle qualité de 100% de la production.

Intégration du client dans la conception des produits en vue de l'amélioration continue orientée vers la satisfaction clients.

EMBALLAGES RECYCLABLES



L'emballage est constitué de plastique recyclable

CERTIFICATION ISO 14001



Le site de production PLASTOR est certifié ISO 14001 norme qualité internationale.

Ceci implique une vraie démarche environnementale : un respect de la réglementation, la mise en place de plans de prévention de risques de pollution, de plans d'améliorations, une surveillance de l'impact des rejets sur l'environnement, un tri et une valorisation des déchets...

PLASTOR - GROUPE V33 • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS

Tél : 03 84 35 28 77 – fax : 03 84 44 63 18 - www.plastor.com

Pour tous renseignements techniques supplémentaires

- Par téléphone : Le service technique PLASTOR vous répond du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 03 84 35 00 10
- Par fax : 03 84 44 63 18
- Par courrier : PLASTOR – service Technique – B.P. 1 – 39210 Domblans

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique.

Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Assurez-vous auprès du service technique que vous êtes en possession de la dernière version