



SATURATEUR PRIMO-T

MONOCOMPOSANT

PRÊT À L'EMPLOI

NETTOYAGE DES
OUTILS

White Spirit

RENDEMENT

10m²/L à 15m²/L

0% NMP
NEP

RECOUVRABLE

30 min

ASPECT

LÉGÈREMENT SATINÉ,
TOUCHER BOIS

Temps de séchage

24 HEURES

caractéristiques - destinations

- **Saturateur à base d'huile naturelle : excellente imprégnation.**
- **Protège et nourrit** le bois en **profondeur** contre les agressions climatiques et les taches.
- Convient pour **la protection par saturation des bardages et terrasses** pour tous types de bois sauf moabi, wengé, doussié et iroko, car ils contiennent des anti-oxydants qui inhibent le siccatif contenu dans les produits solvants.
- **Réhausse le veinage du bois**
- Non filmogène, **ne s'écaille pas**.
- **Résiste à l'eau chlorée** des piscines.
- Minimise la glissance sur les bois horizontaux.

caractéristiques

Aspect du produit en pot	Liquide ambré
Séchage par	Imprégnation et évaporation
Rendement	Variable selon l'essence de bois
Base	Résine alkyde uréthane

propriétés physico-chimiques

COUCHE HUMIDE	
Densité à 20° C	0.91 +/- 0.05
Viscosité à 23° C	De 30 secondes Coupe AFNOR N° 4
Extrait sec en poids	De 45% +/-2 selon les aspects
Contenu en COV produit prêt à l'emploi	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/i) : 500 g/L (2010) Ce produit contient max 500 g/L COV

séchage

Recouvrable	30 minutes	Voir conditions ci-après
Trafic faible	24 heures	En prenant certaines précautions car l'huile n'est pas sèche à cœur
Résistance optimale	48 heures	Utilisation normale des lieux

mise en œuvre

Préparer le support

Le bois doit être nu (sans traces d'anciennes protections), propre et sec

- **Sur bois BRUT** : Poncer légèrement les lames de terrasse et bien les dépoussiérer. Il est préférable de laisser vieillir le bois en extérieur quelques semaines afin que le support soit dégraissé et que les pores soient ouverts avant application de l'huile.
- **Sur bois ANCIEN**, effectuer un nettoyage préalable avec Plastor Nettoyant Terrasses. Si les bois sont grisillés ou tachés, utiliser Plastor Dégriseur.

L'application au préalable du produit **Traitement Multi-usages PLASTOR** permet de renforcer la tenue des finitions extérieures dans le temps (cf. fiche technique du produit).

Dépoussiérer toujours parfaitement le sol avant l'application de tout produit.

Les bois utilisés en terrasse doivent être **naturellement durables** ou avoir subi un traitement de **classe 4**.

Certains bois exotiques sont **naturellement durables**, il n'est donc pas nécessaire d'utiliser un traitement fongicide.

Saturer

Outillage :

Utiliser un rouleau laqueur qui ne peluche pas ou une brosse ou encore un pinceau en matière synthétique.

- **Rouleau** : brosser le manchon pour éliminer les fibres en suspension, le tremper dans l'eau, puis l'essorer.
- **Brosse ou pinceau** : brosser pour éliminer les poils détachés.
- **Chiffon** : essuyer le surplus avec un chiffon en coton

Pour un résultat optimal, avant la première utilisation, n'utiliser que du matériel sec.

Lors de chaque pose, mettre le rouleau et la brosse dans un « box à rouleau » ou dans un sachet plastique pour éviter le dessèchement sans avoir à le mettre dans du white spirit.

Conditions d'application :

Conformément aux règles professionnelles en vigueur, n'appliquer l'huile que :

- Par une température au sol comprise entre 12° C et 25° C Ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%.
- Sur un support propre, sec dégraissé (sans corps gras tels qu'exsudation, cire, silicone...), et exempt de lessive, de toute salissure, poussière de ponçage ou autres résidus acides.

- 1 Avant l'utilisation du Saturateur Terrasse, acclimater l'emballage à la température ambiante et bien remuer le produit.
- 2 Le Saturateur Terrasse est prêt à l'emploi.
- 3 Imprégner le bois généreusement en appliquant la première couche régulière et bien garnie de saturateur au pinceau plat, au spalter ou au rouleau. Laisser pénétrer 15 à 30 minutes.

4 Sans laisser sécher, remettre du saturateur jusqu'à saturation (jusqu'à ce que le bois ne puisse plus absorber l'huile). Le nombre de couches dépendra de la nature du bois (en général 2 à 3 couches sont suffisantes). Sur grandes surfaces, travailler par zones de quelques mètres carrés de façon à laisser un passage pratique pour venir essuyer l'excédent d'huile. Votre terrasse est protégée quand le bois n'absorbe plus le saturateur.

5 Essayez l'excédent à l'aide d'un chiffon non pelucheux et laissez sécher 24H à 48H.

S'assurer qu'il ne pleuve pas dans les 48H qui suivent l'application du Saturateur Terrasse.

nettoyage des outils

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec du white spirit.

restrictions

- Il est important de réaliser un essuyage soigné car tout surplus laissé en surface entraînera un aspect non uniforme (zones brillantes à certains endroits et mates à d'autres).
- Le nombre de couches appliquées peut influencer sur l'aspect final de la terrasse : plus le nombre de couches est important plus le rendu sera satiné.
- La durabilité du saturateur ne peut être satisfaisante que si l'entretien est réalisé avec des produits adaptés et de façon régulière.

cas particuliers

- Dans le cas de zones brillantes par endroit, constaté au-delà des 24 heures de temps de séchage, égrener légèrement et uniformément.
- Si la terrasse présente des zones non homogènes (aspect non uniforme / « manques ») ou est « un peu sec », cela provient d'une saturation insuffisante du support. Dans ce cas, recommencer l'application de saturateur avec un chiffon légèrement imbibé.
- Quand l'aspect bois huilé disparaît, c'est-à-dire que la nuance du bois évolue vers le blanc ou le gris, il faut réaliser un entretien.
- Ne pas dépasser un délai de 1 heure pour essuyer le produit.

mise en service et entretien

Dans les 48 heures suivant la mise en huile :

- Laisser le saturateur durcir à cœur.
- Ne pas couvrir.

L'entretien d'une terrasse se fait facilement sans poncer ni décaper :

Nettoyer	Nettoyant concentré
Dégriser	Dégriseur
Régénérer	Saturateur terrasse
Réparer localement	

Il suffit d'appliquer une à deux couches de saturateur sur les zones usées. Les raccords sont invisibles .

conditionnements

Ce produit est disponible en bidons de 1 litre, 5 litres et 20 litres.

élimination des déchets

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Déposer les conditionnements vides et les résidus liquides ou secs dans une déchetterie. L'élimination devra toujours être effectuée conformément aux directives locales / nationales en vigueur.

Attention veiller à bien éliminer les déchets usagés (chiffons...) dans un récipient hermétiquement fermé en raison d'une huile auto inflammable.

stockage

Bien reboucher les bidons après chaque utilisation.

Le Saturateur Terrasse peut épaissir, fermer hermétiquement les récipients. Conserver dans son emballage d'origine.

Tenir les emballages à l'abri des fortes chaleurs : éviter d'entreposer les bidons dans un véhicule en plein soleil.

conservation

Si le bidon n'est pas fermé hermétiquement, le produit peut épaissir.

précautions d'usage

Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les DTU, normes, règles professionnelles et réglementations nationales en vigueur à la date d'exécution des travaux.

L'information complète pour la sécurité d'emploi, de stockage et de destruction est détaillée sur les Fiches de Données Sécurité (FDS) disponibles sur www.quickfds.com

certifications

0% NMP – 0% NEP



- la NMP a un effet toxique sur l'appareil reproducteur, ce qui implique un risque pour le fœtus lorsque la femme enceinte a un contact cutané avec de la NMP à l'état liquide.
- Les fournisseurs de NEP aujourd'hui continuent les tests sur cette matière et ne s'engagent pas sur des conclusions toxiques définitives.

Consulter nos fiches de données de sécurité

EMBALLAGES RECYCLABLES



L'emballage est constitué d'acier recyclable

CERTIFICATION ISO 9001



Le site de production PLASTOR est certifié ISO 9001 version 2000

Traçabilité et contrôle qualité de 100% de la production.

Intégration du client dans la conception des produits en vue de l'amélioration continue orientée vers la satisfaction clients.

CERTIFICATION ISO 14001



Le site de production PLASTOR est certifié ISO 14001 norme qualité internationale.

Ceci implique une vraie démarche environnementale : un respect de la réglementation, la mise en place de plans de prévention de risques de pollution, de plans d'améliorations, une surveillance de l'impact des rejets sur l'environnement, un tri et une valorisation des déchets...

PLASTOR - GROUPE V33 RUE DE LA CROIX BERNARD 39120 DOMBLANS

Tél : 03 84 35 28 77 – fax : 03 84 44 63 18 - www.plastor.com

Pour tous renseignements techniques supplémentaires

- Par téléphone : Le service technique PLASTOR vous répond du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 03 84 35 00 10
- Par fax : 03 84 44 96 10
- Par courrier : PLASTOR – service Technique – B.P. 1 – 39210 Domblans

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique.

Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Assurez-vous auprès du service technique que vous êtes en possession de la dernière version