

Produits de rebouchage

MASTIC à BOIS



UTILISATION

BI-COMPOSANT

COMPOSITION

MASTIC Polyester

0% NMP
NEP

CONDITIONNEMENT

250 ml

COULEURS DISPONIBLES

NATUREL / CHÊNE CLAIR /
CHÊNE FONCÉ / MERISIER

caractéristiques - destinations

- Mastic de réparation polyester à deux composants.
- Destiné à la restauration des bois intérieurs ou extérieurs.
- Convient sur **toutes essences de bois**.
- Sans retrait, séchage ultra rapide (temps de prise : 10 à 15 minutes à 20°).
- **Compatible avec tous types de finitions.**
- Existe en 4 coloris.
- Tous les coloris sont miscibles.

propriétés physico-chimiques

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| Densité à 20° C | Environ 0,9 selon les nuances |
| Résine | Polyester |
| Temps de prise | 10 à 15 minutes à 20° |
| Dur à cœur | 20 à 30 minutes à 20° |

mise en œuvre

PREPARER LE SUPPORT :

Éliminer les parties du bois friables et procéder au ponçage gros grain ou grain moyen du parquet. Éliminer et remplacer les lames vermoulues ou fragilisées. Éliminer toutes traces de cire, vernis, vitrificateur des surfaces à réparer.

REBOUCHER :

Conditions d'application :

N'appliquer le Mastic à bois que par une température comprise entre 8° C et 25° C, sur un support brut (exempt de vitrificateurs, cire, peintures...) et sec (humidité <10%).

Porter des gants.

Utiliser la nuance correspondante à la teinte de finition.

① Prélever la quantité de résine nécessaire à la réparation, puis lui additionner 2% de durcisseur (1 grain de café de durcisseur pour 1 cuillère à soupe de résine), mélanger le tout soigneusement pendant 1 minute.

② Appliquer avec un léger surplus pour obtenir après ponçage un état de surface impeccable.

Dès que possible, terminer normalement le ponçage selon les règles de l'art.

③ Veiller à bien éliminer le surplus de mastic à bois autour du rebouchage pour ôter les excédents et éviter le risque de formation ultérieure d'auréoles.

Laisser sécher puis appliquer ensuite la finition de votre choix : teinte, vernis, lasure, peinture...

Refermer hermétiquement après utilisation.

Immédiatement après utilisation, nettoyer les outils avec le Nettoyant Matériel d'application.

précautions particulières

- Toutes les teintes sont miscibles entre elles.
- Choisir le coloris se rapprochant le plus de la teinte finale du bois, voire légèrement plus foncée.
- Convient en utilisation extérieure.

élimination des déchets

Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la terre. Déposer les conditionnements vides et les résidus liquides ou secs dans une déchetterie. L'élimination devra toujours être effectuée conformément aux directives locales / nationales en vigueur.

stockage

Bien reboucher la boîte après chaque utilisation.

conservation

Durée de conservation des produits non ouverts : 2 ans.

Durée de conservation des produits entamés : 1 an.

précautions d'usage

DANGEREUX – RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI INDIQUÉES SUR L'EMBALLAGE.

Respecter toujours les directives des fiches techniques des produits utilisés, les DTU, normes, règles professionnelles et réglementations nationales en vigueur à la date d'exécution des travaux.

L'information complète pour la sécurité d'emploi, de stockage et de destruction est détaillée sur les Fiches de Données Sécurité (FDS) disponibles sur www.quickfds.com

La formule de ce produit est déposée au Centre Anti-Poisons de Paris. En cas d'incident ou d'ingestion, appelez un médecin ou le Centre Anti-Poisons au 01 40 05 48 48.

PLASTOR - GROUPE V33 • RUE DE LA CROIX BERNARD • 39120 DOMBLANS

Tél : 03 84 35 28 77 – fax : 03 84 44 63 18 - www.plastor.com

Pour tous renseignements techniques supplémentaires

- Par téléphone : Le service technique PLASTOR vous répond du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 au 03 84 35 00 10
- Par fax : 03 84 44 63 18
- Par courrier : PLASTOR – service Technique – B.P. 1 – 39210 Domblans

La présente notice a pour but d'informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelle en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Étant donné la multiplicité des facteurs pouvant influencer l'emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l'utilisateur de ses propres expériences. On ne saurait déduire de nos indications une garantie juridique.

Cette fiche technique annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Assurez-vous auprès du service technique que vous êtes en possession de la dernière version